

FITA AUTO-VULCANIZANTE PIB


- Auto-fusão
- Elevada resistência ao Ozono e raios UV.
- Retardante de chama.
- Excelente resistência a poeiras, corrosão.

Designação	Larg.	Comp.	Espessura	Emb. / Cx.
Fita auto-vulcanizante PIB19	19 mm	9,15 mts	0,50 mm	1 un. / 48 un.
Fita auto-vulcanizante PIB25	25 mm	9,15 mts	0,50 mm	1 un. / 36 un.

ENSAIO	NORMA	UNIDADES	RESULTADOS
Espessura	ASTM D 4325	mm	0.50 / 0.76
Tensão de alongamento	ASTM D 4325	%	600
Resistência à tração	ASTM D 4325	MPa	2.40 min.
Fusão	ASTM D 4325	mm	<2
Modulus 200%	ASTM D 4325	MPa	1.0
Resistência térmica	-	°C	-40 a 90
Resistência à água	ASTM D 570	%	0.02
Resistência ao Ozono	ASTM D 4325	-	Conforme
Resistência a raios UV	ASTM D 4325	-	Conforme
Resistência dielétrica	ASTM D 4325	V	1200
Dielétrica (60Hz, 600V)	ASTM D 4325	-	2.5
Fator de dissipação	ASTM D 4325	-	0.002
Resistividade volumétrica	ASTM D 4325	Ω cm	> 10 ¹³

Estes testes servem só para orientação do utilizador, não se responsabilizando a Telade por qualquer desvio de valores e sua utilização.

MARCA	DESENHO	-	VERSÃO 1
	VERIFICADO	-	TÍTULO
	EMITIDO	-	FITA PIB
	ESCALA	-	